

PRODUKTBLAD

Glasmosaik och marmormosaik för vägg och golv* (barfotamiljö). Produkterna produceras och består av naturmaterial vilket kan medföra nyansskillnader och storleksvariationer.

MONTERING

Vitt fix eller vitt kakellim krävs för att bäst återspegla mosaikens karaktär och klarhet. Mosaic Sweden rekommenderar Adesilex P10 från Mapei för dess vithet och speciella egenskaper anpassade för glas- och marmormosaik. Rekommenderad kamstorlek är 4-6 mm beroende på underlag och produktens tjocklek. Fästmassa som trängt ut i mer än halva fogdjupet skrapas bort för att ge plats för fog.

Vid kapning rekommenderas användning av glasmosaiktång Leponitt G30C alternativt vattenkyld såg.
Vid borring rekommenderas en diamanborr som regelbundet kyls med vatten. Använd inte för hårt tryck.

*För montering av Artikel A & B på golv bör tas i beaktning materialets tunna tjocklek. Alla mosaikbitar behöver full täckning av fästmassa för att undvika att bitar lossnar. Golvytan skall spacklas med fix eller på annat sätt se till att varje bit har 100% fäste i fixmassan under.

Artikel B1104, B1208, D1100 & D1101 rekommenderas ej för montering i våtzone 1. Produkten får inte utsättas för konstant vattenflöde eller fukt. Artikel B1104, B1208, D0001, D0101, D1201, D1202, F0001, L0002, O0001, O0101 & O0800 är ej frostbeständig.

Mosaik är inte alltid monterat helt rakt på arken, detta är normalt och inte en felaktighet. Följande text är utdrag från Byggkeramikrådet. "Tillämplig produktstandard finns inte. Producentpraxis anger att upp till 5 % av plattorna kan tillåtas ha flisbildningar i glaset. Glasplattorna kan uppvisa ojämnheter och kaviteter i ytan. Vid fogning är det av yttersta vikt att mosaiken rengörs med stor noggrannhet. Rester av fog kan fastna i ojämnheter i ytan."

FOG

Fogens färg påverkar slutresultatet lika mycket som valet av mosaik. För att uppnå ett homogent uttryck rekommenderar Mosaic Sweden att använda en fog som är kulörmatchad med mosaikens färg, alternativt en fog ur gråskalan som är lika färgintensiv som mosaiken. En fogfärg som skiljer sig från mosaikens färg tar större uppmärksamhet men kan även vara mycket effektiv.

Använd en finkornig fog för att säkerställa att fogen tränger ner mellan mosaikbitarna. Mosaic Sweden rekommenderar Ultracolor Plus från Mapei.

Sjösten/tumlad marmor är natursten, dessa är av naturen såriga i kanter samt att det förekommer hack och håligheter, dessa kan pga. vilken fogfärg som väljs synas mer eller mindre.

Hjälp vid val av fog

- Se rekommenderad fog på mosaikprov hos återförsäljare av Mosaic Sweden
- Fäst mosaik på en provplatta för att sedan testfoga

SKÖTSELRÅD

Vardagsrengöring med vatten och rengöringsmedel exempelvis "Allrent ECO". Vid rengöring av marmor rekommenderas "Rengör marmor & natursten" från Quicktech. Använd ej syra på marmormosaik.

Polerad marmormosaik ska direkt efter montering behandlas och fortsätta underhållbehandlas för att skydda plattan och underlätta vardagsrengöring. Mosaic Sweden rekommenderar "Skyddar marmor och natursten" från Quicktech eller liknande produkt. Behandla aldrig glas- eller marmormosaik med klinkerolja.

BRÄNNINGAR

Nyansskillnader kan förekomma på varje produktion av glas- och marmormosaik då produkterna produceras och består av naturmaterial. Varje Mosaic Sweden förpackning är märkt med ett batch-nr efter artikelnumret, exempelvis -2. Var noga med att uppges detta batch-nr vid komplettering.

Kontrollera och godkänn produkten noga innan montering, eventuella produktionsfel ska uppmärksammas innan montering. För ersättning vid reklamation måste minst 5% av arkets bitar vara defekta. Mosaic Sweden godkänner ej reklamationer efter montering.

MOSAIC SWEDEN

Grupp A Glasmosaik

Chipstorlek: 20x20x4mm

Arkets storlek: 0,107m², 327x327mm

Kvm/låda: 2,14m², 20 ark, 14kg

Monterad på glasfibernet

Frostbeständig

Grupp B Glasmosaik

Chipstorlek: 15x15x4mm

Arkets storlek: 0,087m², 295x295mm

Kvm/låda: 1,74m², 20 ark, 14kg

Monterad på glasfibernet

Frostbeständig

Grupp B Glasmosaik B1104 & B1208

Chipstorlek: 15x15x4mm

Arkets storlek: 0,087m², 295x295mm

Kvm/låda: 1,74m², 20 ark, 14kg

Monterad på glasfibernet

Ej frostbeständig

Ej montering i våtzon 1

Grupp D Marmor & glasmosaik

Chipstorlek: 23x23x6mm

Arkets storlek: 0,09m², 300x300mm

Kvm/låda: 1,08m², 12 ark, 14kg

Monterad på glasfibernet

Ej frostbeständig

Ska behandlas (se produktblad s.1)

Grupp D Glasmosaik metallic

Chipstorlek: 23x23x8mm

Arkets storlek: 0,09m², 300x300mm

Kvm/låda: 0,72m², 8 ark, 11,5kg

Monterad på glasfibernet

Frostbeständig

Ej montering i våtzon 1

Grupp F Marmormosaik fiskfjäll

Chipstorlek: 65x78x8mm

Arkets storlek: 0,058m², 235x245mm

Kvm/låda: 0,87m², 15 ark, 18kg

Monterad på glasfibernet

Ej frostbeständig

Ska behandlas (se produktblad s.1)

Grupp L Keramisk mosaik geometri

Chipstorlek: 32x55x6mm

Arkets storlek: 0,085m², 250x340x6mm

Kvm/låda: 1,87m², 22 ark, 20kg

Monterad på glasfibernet

Frostbeständig

Grupp L Glasmosaik ellips

Chipstorlek: Kvadrat:23x23x6mm Triangel:22x22x6mm

Arkets storlek: 0,076m², ca 276x274mm

Kvm/låda: 0,76m², 10 ark, 8kg

Monterad på glasfibernet

Frostbeständig

Grupp L Marmormosaik fiskben

Chipstorlek: 20x64x8mm

Arkets storlek: 0,07m², 250x280x8mm

Kvm/låda: 0,77m², 11 ark, 13,2kg

Monterad på glasfibernet

Ej frostbeständig

Ska behandlas (se produktblad s.1)

Grupp O Marmormosaik hexagon

Chipstorlek: 42x42x7mm

Arkets storlek: 0,09375m², ca303x306mm

Kvm/låda: 0,75m², 8 ark, 14kg

Monterad på glasfibernet

Ej frostbeständig

Ska behandlas (se produktblad s.1)